



## Eckverbinder

bionisch optimiert und additiv gefertigt

Material:	1.4404 (V4A)
Last:	100 kg
Gewicht konventionell gefertigt:	506 g
Gewicht nach Optimierung:	45 g
Optimierungskriterium:	zul. Vergleichsspannung (statisch) 30 MPa
Druckverfahren:	Selective Laser Melting (SLM)